

**SOLUTIONS EXTÉRIEURES  
SYSTÈME BOIS : PEINTURES  
& LASURES**

\*Sur bois déjà peint les étapes suivantes sont indispensables: Lessivage, rinçage, ponçage, époussetage.

\*\* Pour les bois tropicaux : Dégraissage systématique avec Solvapeint, Dilupeint, avec chiffon ou papier absorbant changé régulièrement.

**AQUEUX**

**NEUF**

**ENTRETIEN**

**RÉNOVATION**

<b>SYSTÈME PEINTURE</b>	<b>Plasdox</b>	<b>THALIS</b> 1 couche en impression + 2 couches en finition	-	<b>THALIS</b> 1 couche en impression + 2 couches en finition
	<b>Renaulac</b>	<b>RENO'PRIM</b> 1 couche + <b>MICROFLEX</b> 2 couches	-	<b>MICROFLEX</b> 2 couches
<b>SYSTÈME LASURE</b>	<b>Plasdox</b>	<b>VEC BOIS FLUIDE</b> dilué à 5% + <b>VEC BOIS OPAK</b> (lasure opaque) 2 couches pur	-	<b>VEC BOIS OPAK</b> (lasure opaque) 1 couche en impression diluée à 10% + 1 couche en finition pur
	<b>Plastor</b>	<b>PUR T-ISOL</b> 1 couche + <b>PUR T-SUV</b> 2 couches pur	<b>Tous les 4 ans</b> <b>1 couche de PUR T-SUV incolore</b> (après brossage voire égrénage des lasures anciennes)	<b>PUR T-SUV</b> 2 couches pur
<b>SYSTÈME SATURATEUR</b>	<b>Plastor</b>	<b>PUR T DECK</b> 2 couches	<b>Appliquer 1 couche de saturateur PUR T DECK</b> lorsque l'eau recommence à pénétrer le bois	<b>SI BOIS GRISAILLE</b> Nettoyant concentré + Plastor dégriseur + <b>PUR T DECK</b> 2 couches

Toutes les consommations indiquées dans le tableau

**SOLVANT**

**NEUF**

**ENTRETIEN**

**RÉNOVATION**

<b>TETRA IMPRESS</b> 1 couche + <b>REGULEX SATIN/BRILLANT</b> 2 couches	-	<b>TETRA IMPRESS</b> 1 couche + <b>REGULEX SATIN/BRILLANT</b> 2 couches
<b>RENO'BOIS</b> couche diluée à 5% en impression + 2 couches pur en finition	-	<b>RENO'BOIS</b> couche diluée à 5% en impression + 2 couches pur en finition
<b>VEC BOIS FLUIDE</b> 1 couche diluée à 5% en impression + 2 couches pur en finition	<b>1 couche de VEC BOIS FLUIDE</b>	<b>VEC BOIS FLUIDE</b> 2 couches pur
<b>VEC BOIS FLUIDE</b> 1 couche diluée à 5% en impression + <b>VEC BOIS GEL</b> 2 couches pur	<b>1 couche de VEC BOIS GEL</b>	<b>VEC BOIS GEL</b> 2 couches pur
<b>PUR T-ISOL</b> 1 couche + <b>PRIMO T-GEL</b> 2 couches pur	<b>1 couche de PRIMO T-GEL incolore</b> (après brossage voire égrénage des lasures anciennes)	<b>PRIMO T-GEL</b> 2 couches pur
<b>PRIMO T</b> 2 couches	<b>Appliquer 1 couche de saturateur PRIMO T</b> lorsque l'eau recommence à pénétrer le bois	<b>SI BOIS GRISAILLE</b> Nettoyant concentré + Plastor dégriseur + <b>PRIMO T</b> 2 couches

ci-dessus sont théoriques sur supports normalement absorbants