



RAPPORT DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU N° 2017/003-1

Conformément à l'EN 13501-1 (2007) + A1 (2013)

Notification par l'État Français auprès de la
Commission Européenne sous le n° NB 2401
Règlement (UE) n°305/2011

A la demande de : IVC bvba
Nijverheidslaan 29
8580 AVELGEM
BELGIQUE

Nom groupe produit : GAMME DRYBACK

Description : Revêtement de sol résilient (Famille EN ISO 10582)
(description détaillée au paragraphe 2)

Date d'émission : 09/01/2017

*Ce rapport de classement atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques des produits similaires.
Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.*

*La reproduction de ce rapport de classement n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 4 pages*

1. Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué au(x) produit(s) précité(s) conformément aux modes opératoires données dans la norme NF EN 13501-1 : Septembre 2007 + A1 (2013).

2. Détails du produit classé**2.1. Norme produit**

NF EN 14041 (2005) « Revêtement de sols résilients, textiles et stratifiés – Caractéristiques essentielles ».

2.2. Description du produit

Revêtement de sol résilient hétérogène à base de polychlorure de vinyle en format LVT (famille EN ISO 10582).

Essai en pose collée (colle BOSTIK MIPLAFIX 800 avec 300 g/m² de dépose) sur panneau de particules de bois non ignifugé classé C_{fl} -s1, de masse volumique (680 ± 50) kg/m³ et d'épaisseur (20 ± 2) mm.

Couche d'usage : 100 % PVC

Masse surfacique totale nominale : 3726 g/m² - 4041 g/m²

Épaisseur totale nominale : 2,25 mm – 2,50 mm

Épaisseur de la couche d'usure : 0,30 mm – 0,55 mm

3. Rapports d'essais et résultats d'essais en appui de ce classement**3.1. Rapports d'essai**

Nom du laboratoire	Nom du demandeur	N° Rapport d'essai	Méthode d'essais
C.R.E.T.	IVC bvba Nijverheidslaan 29 8580 AVELGEM BELGIQUE	RL 2016/633-1 RL 2016/639-1	NF EN ISO 9239-1
		RL 2016/633-2 RL 2016/639-2	NF EN ISO 11925-2

3.2. Résultats d'essais

Méthode d'essai	Produit	Résultats	
		Paramètres	Conformité avec les paramètres
NF EN ISO 11925-2	GAMME DRYBACK	F _s ≤ 150 mm	Conforme
Attaque de surface 15s d'exposition		Inflammation du papier filtre	Conforme

Classement : E_{fl}

Méthode d'essai	Produit	Paramètres	Résultats
			Paramètres continus moyens
NF EN ISO 9239-1	GAMME DRYBACK	Flux énergétique critique (kW/m ²)	≥ 8,0
		Production de fumées (% X min)	≤ 750

4. Classement et domaine d'application4.1. Référence de classement

Le classement a été effectué conformément à la norme EN 13501-1 : 2007 + A1 (2013)

4.2. Classement

Comportement au feu		Production de fumée
B _{f1}	-	s1

Classement : B_{f1} – s1

4.3. Domaine d'application

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes :

- En pose collée sur support panneau de particules de bois non ignifugé de classe C_{f1} – s1 de masse volumique $\geq 510 \text{ kg/m}^3$ et support fibres-ciment A2_{f1}-s1 ou A1_{f1} de masse volumique $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$.

Le classement est valable pour les paramètres produits suivants :

- Masse surfacique totale nominale : 3726 g/m² - 4041 g/m²
- Épaisseur totale nominale : 2,25 mm – 2,50 mm
- Épaisseur de la couche d'usure : 0,30 mm – 0,55 mm

Le classement de la famille produit est valable pour les appellations commerciales suivantes :

ARTENS
BROADWAY
DIVINO
ELEMENTS
EMBELLISH
ESTEEM
ESTILO
FINE FLOOR
GALLERIA DB
GALLERY
HORIZON
IMPRESS
LEGACY DB
MOODS
MPLUS AKKORD
ORIGINAL
POUNDLAND
PREMIUM
PRIMERO
SELECT
SUBLIMA
TRANSFORM
ULTIMO
VINS
VISION

5. Limitations


Le présent document de classement n'est pas une approbation ni une certification de type du produit.

“Le classement attribué au produit dans le présent rapport est approprié pour une déclaration de conformité du fabricant dans le cadre d'une attestation de conformité du système 3 et pour le marquage CE dans le cadre de la Directive Produits de Construction.

Le fabricant a effectué une déclaration qui est archivée. Elle confirme que la conception du produit ne requiert aucun processus, aucune procédure, ni étape spécifique (pas d'ajout d'ignifuges, limitation des matières organiques, ni ajout de corps de remplissage) visant à améliorer la tenue au feu pour obtenir le classement atteint. Le fabricant a conclu, par conséquent, que l'attestation du système 3 est appropriée.

Le laboratoire d'essai n'a, par conséquent, joué aucun rôle dans l'échantillonnage du produit pour l'essai, bien qu'il conserve les références appropriées, fournies par le fabricant pour assurer la traçabilité des échantillons soumis à l'essai.”

Le Responsable des Essais
David VANDIERDONCK



Pour la SARL C.R.E.T.
Le Directeur Technique
Marc WELCOMME



Fin du rapport de classement