

moduleo^{ivc} Transform

Design Floors

TF20190405



PRODUIT CERTIFIÉ CB - UPEC

QB30



INFORMATIONS PRODUITS

Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 33 - 42
Épaisseur totale	EN ISO 24346	2,5 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,55 mm
Traitement polyuréthane		Protectonite®
Poids total g/m ²	EN ISO 23997	4059

Les produits Moduleo répondent aux exigences de la norme ISO 10582

DIMENSIONS & EMBALLAGE

Lames A	EN ISO 24342	19,6 x 132,0 cm
Lames B	EN ISO 24342	24,6 x 149,8 cm
Lames C	EN ISO 24342	21,4 x 149,8 cm
Dalles A	EN ISO 24342	32,9 x 65,9 cm
Dalles B	EN ISO 24342	43,4 x 86,8 cm
Dalles C	EN ISO 24342	60,96 x 60,96 cm
Boîte de lames A	14 pcs/boîte	3,62 m ² /boîte
Boîte de lames B	10 pcs/boîte	3,69 m ² /boîte
Boîte de lames C	10 pcs/boîte	3,21 m ² /boîte
Boîte de dalles A	16 pcs/boîte	3,47 m ² /boîte
Boîte de dalles B	10 pcs/boîte	3,77 m ² /boîte
Boîte de dalles C	10 pcs/boîte	3,72 m ² /boîte

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classement feu	EN 13501	Bfl-S1
Résistance aux rayures	EN ISO 660-2	Class T
Rectitude des arêtes et de l'équerrage	EN ISO 24342	≤ 0,25 mm (Dalles B) ≤ 0,35 mm (Lames A, B & Dalles A)
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Poinçonnement rémanent	EN ISO 24343-1	Norme: ≤ 0,10mm Valeur moyenne mesurée: 0,03mm
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581	Aucun désordre
Incurvation	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Résistance électrique	EN 1081	≤ 10 ⁹ Ohm
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	Norme: ≤ 0,25 % Valeur moyenne mesurée: ≤ 0,05 %
Isolation thermique	EN ISO 10456	0,25 w/(m.K)
Résistance thermique R	EN 12664	0,0100 m ² .K/W
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	< 2 kV
Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	3 dB *
Efficacité acoustique + Xtrafloor Flex Pro sous couche	EN ISO 717-2	10 dB *
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	Aucun désordre à la couche d'usure, aucune délamination
Résistance aux taches	EN ISO 26987	Très bon
Résistance à la lumière	EN ISO 105-B02	≥6
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté, max 27°C
Garantie (ans)		20 Usage résidentiel 10 Usage commercial

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal.

* Pour les produits compacts, les valeurs acoustiques sont seulement indicatives et ne sont pas des valeurs certifiées par le CSTB.



a division of **ivc** group

Nijverheidslaan 29 • 8580 Avelgem • Belgium
T +32 [0]56 653 211 • F +32 [0]56 653 229
info@moduleo.com • www.moduleo.com